

šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje biocidy, konzervační látky - vhodný pro nátěry hraček



ČIRÁ LAZURA

**bezbarvá olejová lazura pro všechny druhy dřeva a mnohostranné použití
vnitřní i vnější – transparentní – slabě lesklá
odolná vodě a nečistotám – lehce se udržuje
protiskluzná**

Vlastnosti výrobku:

SAICOS Čirá lazura je vyvinuta na základě nejnovějších znalostí. Jedná se o bezbarvý nátěr na dřevo v exteriéru, které má zůstat přírodní. Z přírodních olejů vyrobená SAICOS Čirá lazura vyhladí po vrch dřeva. Je velmi odolná zašpinění a vodě, rovněž proti škrábancům a celkovému opotřebování.

SAICOS Čirá lazura chrání přirozeně:

Olej proniká hluboko pod povrch dřeva, udržuje dřevo elastické a chrání povrch před opotřebením a vlhkostí. Omezuje bobtnání a smršťování dřeva.

SAICOS Čirá lazura udržuje dřevo krásné, povrch se neloupe, nepraská, lze jej snadno čistit, udržovat a lehce renovovat.

Povrch je odolný vůči domácím chemikáliím jako káva, čaj, víno, pivo, cola nebo agresivní ovocné šťávy. Tekutiny vylité na povrch nemohou proniknout do hloubky dřeva a lze je snadno odstranit. (DIN 68861-1C).

Velká výhoda je při použití na terasách: povrch je v suchém stavu protiskluzný.

Odstíny:

0111 bezbarvý

Hedvábně matný povrch zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Je bez UV ochrany, proto dřevo přirozeně mění odstín. Pokud má být zachován odstín dřeva doporučujeme nátěr naším Saicos speciálním olejem v požadovaném odstínu nebo Saicos Olejovou lazuru vnější v případě požadavku na ochranu proti hnilobě, plísní, škůdcům.

Oblast použití:

Vhodný pro veškeré dřeviny a mnohostranné použití.

1. Jako samostatný nátěr dřeva (1-2 nátěry) při zachování přirozeného dřeva, např. podhledy, stropy, rošty, bez přímého slunečního záření.

Nebo na venkovní dřevo u kterého nechceme bránit přirozené změně odstínu (1-2 nátěry), např. Kanadský cedr, který po letech získá stříbrošedý odstín (platí i pro mnoho evropských dřevin)

2. Jako lehce lesklý konečný nátěr (1 nátěr) na nátěry na bázi oleje, např. fasády, terasy, zahradní nábytek, vrata, dveře ...

3. Jako základ pro měkké dřeviny pro sjednocení nasákavosti povrchu pro další barevné nátěry, (zejména transparentní lazury)

Osvědčený nátěr při stavbě lodí na dřevo nad hladinou ponoru, místo lodního laku. (protiskluzný, lehce se udržuje a snadno renovuje)

SAICOS Čirá lazura neobsahuje biocidy ani žádné konzervační látky a proto může být použita i v interiéru.

Způsob použití:

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a hladký. Oškrábejte nebo broušením odstraňte všechny zbytky předchozích nátěrů. Povrch natřený Saicos nátěry nebo jinými nátěry s otevřeným povrchem očistěte, bez broušení. Pečlivě odstraňte prach.

Ještě nenatřené dřevo ošetřete ze všech stran.

Dřevo se sklonek k zamodráním v prostředí s vysokou vlhkostí (borovice a smrk a jiné druhy měkkého dřeva) nejdříve ošetřete přípravkem SAICOS impregnace (prevence a ochrana proti zamodráním, nechte schnout alespoň 18 hodin, pak naneste konečnou vrstvu).

Nanášení:

Na dřevěné podlahy:

plochým ručním štětcem (pouze z přírodních štětín) nebo válečkem. Můžeme také máčet nebo stříkat. Nátěr je připraven k nanášení, neředít. Dobře promíchat.

Nátěr proveďte rovnoměrně a v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva.

Schnutí: min 10 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí). Proti prachu za 6 hod.

Dle potřeby nanese se druhý nátěr po dokonalém zaschnutí. Jako konečný nátěr na barevné nátěry je dostačující jeden nátěr.

Profesionální nanášení stříkáním:

Stříkací pistoli:

Všechny výrobky SAICOS lze nanášet stříkací pistolí s tryskou velikosti 1,0 - 1,8; a tlakem 1,5 - 2,5 baru.

HVLP (High Volume/Low Pressure – Vysoký objem/Nízký tlak)

je systém nanášení, který pracuje s vysokým objemem a nízkým tlakem. Všechny výrobky SAICOS je možno nanášet pomocí tohoto systému, který je nutno podle potřeby seřídit.

Stříkání Airless/Airmix – Beze vzduchu/ se směsí vzduchu:

Při stříkání beze vzduchu tlačí čerpadlo barvu skrze trysku a tvar trysky rozhoduje o výsledku. Použitý tlak se mění a závisí na čerpadlu.

Všechny výrobky SAICOS lze nanášet pomocí systému airless a airless plus. Je-li viskozita barvy nízká, doporučuje se pracovat s nízkým tlakem.

Poznámka:

Kvalita nástřiku závisí na výběru trysky a tlaku. Každý uživatel by se měl rozhodnout pro určité individuální nastavení trysky a tlaku, jelikož na trhu se nabízí mnoho různých stříkacích systémů (řídte se pokyny výrobce).

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 a 35 stupni Celsia.

Počet vrstev:

Samostatný nátěr: 2 nátěry (bez základu)

Renovace: 1 - 2 nátěry, dle stavu

Čištění pracovního náčiní:

Za použití přípravku Saicos fedidla neobsahujícího benzen.

Přípravek slabě zapáchá.

Čas potřebný k zaschnutí:

Min. 10 hodin pro každý nátěr (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí).

Schnutí oxidací, zajistěte dobré větrání (schnutí za pomoci kyslíku).

Zahradní nábytek nechat dobře proschnout.

Jednoduchá údržba:

Omýt nebo ostříkat vodou. Při silném znečištění (zahradní nábytek) je možno do vody přidat Saicos -Prostředek na údržbu.

Případný výskyt zelených povlaků lze snadno odstranit pomocí SAICOS-Odstraňovač zeleného povlaku.

Pryskyřici a jiné látky vystupující ze dřeva odstraníme SAICOS-ředidla, Čističe na štětce

Oživení: příležitostně nebo v případě potřeby obnovovacího nátěru SAICOS čirá lazura (nebo jiným Saicos nátěrem) naneste na očištěnou plochu.

Renovace: SAICOS čirá lazura nanese na ošetřenou plochu bez broušení

Složení:

Na přírodní rostlinné bázi: oleje ze sóji, slunečnice, bodláků

Přidatné látky: Zinek-Zirkon-Kobalt-Oktoáty (vysoušecí činidla z olova prostých minerálních látek), 2-Butanonoxim (zabraňuje tvorbě škraloupů). Polysiloxanes (báze kyseliny silicidové, silně vodoodpudivý)

Prchavé látky (rozpuštědla): mastné uhlovodíky (dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzolu – vyhovuje požadavkům na čistotu evropské farmakologie.

Hraniční hodnota v EU pro obsah VOC (kategorie A/f): 700 g/l (2010). SAICOS Speciální olej na dřevo **obsahuje maximálně 560 g/l VOC.**

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost/hustota: 0,86 – 0,88 g/cm³,

Viskozita: 28 sec., 3mm nádoba, DIN 53211.řídká

Zápach: slabý/střední (po přírodních a rostlinných olejích), po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 (podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno)

Bezpečnostní pokyny:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte styku s potravinami a krmivými. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně.

Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, německá norma DIN 4102).

Skladování:

Při skladování v dobře uzavřených nádobách je doba použitelnosti alespoň 5 let. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Vydatnost:

1 Litr vydá přibližně na 23,0 m² jedné vrstvy nátěru, nebo 13,5 m² dvou vrstev nátěru.

Balení a vydatnost:

0,75L = ca. 10 m² pro 2 vrstvy, hladký povrch

2,5L = ca. 32 m² pro 2 vrstvy, hladký povrch

10,0L = ca. 130 m² pro 2 vrstvy, hladký povrch

25,0L = ca. 320 m² pro 2 vrstvy, hladký povrch

Zdraví a životní prostředí:

SAICOS Tvrdý voskový olej Classic a Premium neobsahuje ani biocidy ani konzervační látky. Podle nařízení o škodlivých látkách není zapotřebí jej značit a je fyziologicky neškodný.

Zaschlý povrch vyhovuje německé normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování) = je vhodný pro dětské hračky. Označení Xn.

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky.
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu.