

# Effekt-Lasur

efekt lazura

Technický list

leden 2014

strana 1 / 2



## Vlastnosti výrobku:

SAICOS Efekt - Lazura je nově vyvinutý, rychleschnoucí nátěr dřeva pro venkovní použití ( modifikovaný olej) s novými, lehce metalickým elegantním vzhledem. Je vhodný zejména pro jemně řezaný povrch. Nátěr s otevřenými póry (prodyšný) je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům jakéhokoliv druhu, tak jako mechanickému poškození (škrábance). Nátěr je trvale spojen s povrchem dřeva. Je prodyšný, reguluje vlhkost, nepraská, neloupe se a při renovaci je možné provést obnovovací nátěr na očištěný povrch bez broušení. Polymerní disperze chrání povrch proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Barevné pigmenty s vysokou UV odolností zajistí dlouhodobou stálost a krásu povrchu. V případě potřeby je možné jako základní nátěr použít SAICOS Impregnaci dřeva.

## Odstíny:

7696 Effekt-Silber

7697 Effekt-Titan

7698 Effekt-Gold

1199 Effekt-Perl

## Oblast použití:

SAICOS Effekt-Lasura je správný nátěr pro veškeré dřevo na domě: dřevěné fasády, podhledy střech, dřevěné stavební konstrukce, balkónové konstrukce, okenice, žaluzie (s výjimkou okenních rámců), carporty, garážová vrata,....

Pro veškeré dřevo v zahradě s řezaným povrchem: pergoly, zástěny, mříže, ploty, zahradní brány, zahradní domky,....

## Poznámka:

SAICOS Effekt-Lasura odpovídá barevnými odstíny a vysokou kvalitou průmyslovému nátěru SAICOS Effekt-Lasura.

Je proto možné nátěr využít jako dodatečný nebo renovací pro výrobky ošetřené SAICOS průmyslovou efekt lazurou (nátěr řezů, montážních míst, šroubů, lišt,...) nebo jako konečný nátěr pro jiné výrobky, které budou montovány společně s průmyslově natřenými.

» řezanému dřevu na fasádě dá elegantní, lehce metalický povrch

» modifikovaný olej

» vysoká odolnost povětrnostním vlivům

## Zpracování:

### Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý (max. 18 % vlhkosti) a čistý. Lakované povrchy obruste nebo jinak odstraňte. Plochy dřeva ošetřené SAICOS nátěry nebo jinými prodyšnými lazurami jen očistíme, není nutné broušení.

### Nanášení:

Pokud je to možné na neošetřené dřevo první nátěr provedeme oboustranně. Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem. SAICOS-Olejová lazura je připravena k nátěru, neředít. Dobře rozmíchat. První nátěr nanese sytě, rychle, necháme 3 – 4 hod zaschnout (dle teploty a vlhkosti)

Druhý nátěr aplikujeme rovněž rychle a necháme zaschnout. Při renovaci je dostačující jeden nátěr.

Nejlepší teplota pro nanášení je 8 a 35 stupňů Celsia.

Počet nátěrů: 2x SAICOS Effekt-Lasura

Čištění pracovního náčiní: vodou

Doba schnutí: 3 – 4 hod (proti prachu ca. 1 hod.)

### Údržba:

SAICOS Effekt-Lasura nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Zašpiněná místa omyjeme a očistíme vodou. Odolné zelené povlaky lze snadno odstranit SAICOS Green-Ex koncentrátem.

### Složení:

Polymer disperzní báze – kombinace ve vodě rozpustných a olejem modifikovaných částic. Zejména UV stabilní, na světle stálé anorganické a organické barevné pigmenty (schválené pro potravinářský sektor). Nečistotu a vodu odpuzující přísady. Konzervační přísady (bez formaldehydů). Ředidlo je voda.

# Effekt-Lasur

efekt lazura

Technický list  
leden 2014  
strana 2 / 2



## Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost/hustota: 1,11 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: řídká

Zápach: střední až slabý, po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: není zápalný

## Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. . Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte styku s potravinami a krmivý. . Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je ihned důkladně čistou vodou a konzultujte s lékařem.

## Doba skladovatelnosti:

V suchu a dobře uzavřených nádobách min. 2 roky.

Není odolný vůči mrazu.

## Vydatnost z litru pro řezaný povrch dřeva :

ca. 5 m<sup>2</sup>, 2 nátěry

## Vydatnost z litru pro hladký povrch dřeva :

ca. 8 m<sup>2</sup>, 2 nátěry

Renovační nátěr:

1 L = ca. 8 m<sup>2</sup>, 1 nátěr

## Velikosti balení, vydatnost:

0,75 L = ca. 3,75 m<sup>2</sup>

2,5 L = ca. 12,5 m<sup>2</sup>

10 L = ca. 50 m<sup>2</sup>

## Životní prostředí:

Báze Polymerní disperze – kombinace vodou ředitelného systému laku a barevného olejového systému. Zejména UV stabilní, na světle stálé anorganické a organické a metalické barevné pigmenty. Nečistotu a vodu odpuzující přísady.

Rozpouštědlo: voda

SAICOS Efekt - Lazura je se slabým zápachem, po zaschnutí bez zápachu. Není zápalný nebo hořlavý dle EURO Norma DIN EN13504-1.

EU-limit pro efekt lazury (kategorie A/e): 130 g/l VOC (2010).

SAICOS efekt lazura obsahuje maximálně 35 g/l VOC