

# Ecoline Crack Filler

Technický list  
Duben 2016  
strana 1 / 1



## Ecoline



- » *pro jednoduchou výrobu spárovacího tmelu z brusného prachu*
- » *rychlé schnutí*
- » *velmi dobrá brousitelnost*

### Vlastnosti:

*Ecoline Crack Filler* je nově vyvinutý spárovací tmel na vodní bázi, který je vytvořen smícháním roztoku s brusným prachem. *Ecoline Crack Filler* se vyznačuje rychlým schnutím a velmi dobrou brousitelností.

### Označení produktu:

0970 002Eco

### Použití:

Je vhodný pod všechny SAICOS základní i konečné nátěry na podlahu. Použitelný pro všechny běžné druhy dřevin které jsou suché a bez nátěru.

Use *Ecoline Crack Filler* after semi-finish grinding (grain 60-80). Shake well before usage!

### Zpracování:

*Ecoline Crack Filler* smícháme s brusným prachem (zrnitost 100-120) a vytvoříme hmotu pro stěrkování. Poměr je asi 20 % brusného prachu a 80 % *Ecoline Crack Filler*.

U větších prasklin a poškození provedeme tmelení předem a necháme zaschnout. Následně tmel nanese na celou plochu pomocí SAICOS špachtle. Podlaha musí být čistá a suchá (max. vlhkost dřeva 12 %).

**Doporučené normy:** DIN 18356, DIN 18367 Parketářské práce a práce s dřevěnou dlažbou.

Nepoužívat na korek.

### Nejlepší teplota pro zpracování:

mezi 8° C a 35° C

### Vydatnost z litru na hladkém dřevu:

cca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup>

### Doba schnutí:

cca. 30 min (dle velikosti poškozených míst, teploty a vlhkosti vzduchu). Po zaschnutí celé plochy následuje další broušení až do konečného vybroušení povrchu (zrnitost 120 – 150)

### Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1 rok.

Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

### Čistění pracovního nářadí:

Ihned po použití vodou.

### Fyzikální vlastnosti:

**Hustota:** 0.98 - 1.02 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita:** 75 - 85 sec., 6 mm nádoba, DIN 53211.

**Zápach:** slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

**Bod vzplanutí:** nehořlavý

### Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání.

GISCODE: W1+

GGVSEB / ADR-/-

Označení WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.cz