

Ochrana a krása na dlouhý čas



OLEJOVÁ LAZURA - VNĚJŠÍ

barevná lazura na bázi přírodních olejů – transparentní - hedvábně matná
pro veškeré dřevo v exteriéru – s preventivní ochranou proti zamodráním, hnilobě,
plísní a napadení hmyzem

VLASTNOSTI VÝROBKU:

Poloprůhledný barevný nátěr na ochranu dřev a v exteriéru na bázi přírodních rostlinných olejů – s vysokou UV ochranou a odolností proti povětrnosti. Rovněž je vhodný jako nátěr na okna (např. Sipo Mahagon nebo jiné tvrdé dřeviny).

Zajistí krásné, přírodní zbarvení a rovněž preventivně ochraňuje před zamodráním, hnilobou, plísní a napadením hmyzem.

Je to porézní, vodoodpudivý, extrémně odolný, prodyšný a vlhkost regulující nátěr. Omezuje smršťování a bobtnání dřeva.

Díky výborné nasákavosti olejů je zaručena extrémní odolnost vůči povětrnosti. Nátěr se trvale spojí se dřevem, proto není potřeba žádné broušení při renovaci, ani po mnoha letech.

Jednoduše nanese další nátěr.

SAICOS-OLEJOVÁ LAZURA zajišťuje optimální ochranu dřeva: přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva a udržují ho zdravé a elastické, chrání povrch před povětrnostními vlivy. Získáte prodyšný nátěr, vlhkost může ze dřeva unikat.

Barevné pigmenty s vysokou UV odolností zaručují dlouhodobě krásný nátěr.

Účinné látky zajistí preventivní ochranu před zamodráním, hnilobou, plísní a napadením hmyzem.

SAICOS OLEJOVÁ LAZURA – povrch se dá lehce udržovat a renovovat

ODSTÍNY:

0001 bezbarvý	0063 KDI-zelená
0009 bílý transparentní	(jako tlakově impregnované dřevo
0010 smrk	smrk nebo borovice)
0011 borovice	0071 šedá Felsengrau
0030 švédská červená	0081 ořech
0031 modřín	0082 týk
0038 mahagon	0086 dub
0050 Saphirblau	0089 palisandr
0060 Tannengrün	0091 eben

Všechny odstíny se dají vzájemně smíchat.

OBLAST POUŽITÍ:

Dřevo na domě: dřevěné fasády, dřevěné stavební konstrukce, podhledy střeš, příhradové konstrukce, balkony, okna, okenice, verandy, přístřešky pro auta,...

Dřevo v zahradě:

pergoly, zástěny, mříže, besídky, dřevěné ploty, brány, dřevěné rošty, podlahové dílce, terasy, zahradní domky a chaty, zahradní nábytek, atd.

Vynikající jako nátěr na okna, v přírodních transparentních odstínech, rovněž na okna z tvrdých dřevin. Ideální pro tlakově impregnované dřevo.

Vhodný i pro Thermoholz (v závislosti na dřevině a výrobním postupu). Doporučujeme zkušební nátěr.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý. Oškrábejte nebo broušením odstraňte všechny zbytky předchozích nátěrů. Pečlivě odstraňte prach.

Plochy dřívě ošetřené SAICOS nebo jinými prodyšnými lazurami jen očistíme, není nutné broušení.

Vzhledem k tomu, že u polotransparentních nátěrů ovlivňuje výsledný odstín podklad, doporučujeme provést zkušební nátěr. Pokud je to možné, ještě neošetřené dřevo natřeme ze všech stran.

Ochrana obzvláště silně zatěžovaného dřeva je možno zvýšit použitím základního nátěru – SAICOS-Impregnace dřeva.

Doba schnutí min. 18 hod.

Nanášení:

Nanášení provádíme plochým štětcem z přírodních štětín.

SAICOS-Olejová lazura je připravena k nátěru, neředit. Dobře rozmíchat.

První nátěr nanese se rovnoměrně v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva.

Schnutí: min 10 hodin (dle teploty a vlhkosti)

Druhý nátěr: rovněž nanese se tenkou vrstvou ve směru vláken dřeva.

Schnutí: min. 10 hodin (proti prachu ca. 6 hod.)

Nezatíráme na zmrzlé dřevo.

Hedvábně matný povrch zdůrazňuje přírodní charakter dřeva. Pokud požadujeme vyšší lesk, např. na zahradní nábytek, po zaschnutí jednoduše nanese se jeden nátěr SAICOS-Čirý vosk.

Profesionální nanášení stříkáním (v uzavřené komoře):

Stříkací pistoli: Všechny výrobky SAICOS lze nanášet stříkáním. Tryska o velikosti 1,0 - 1,8 a tlak 1,5 – 2,5 baru.

HVLP (High Volume/Low Pressure – Vysoký objem/Nízký tlak): HZVLP je systém nanášení, který pracuje s vysokým objemem a nízkým tlakem. Všechny výrobky SAICOS je možno nanášet pomocí tohoto systému, který je nutno podle potřeby seřídit.

Stříkání Airless/Airmix – Beze vzduchu/ se směsí vzduchu: Při stříkání beze vzduchu tlačí čerpadlo barvu skrze trysku a tvar trysky rozhoduje o výsledku. Použitý tlak se mění a závisí na čerpadlu.

Všechny výrobky SAICOS lze nanášet pomocí systému airless a airless plus. Je-li viskozita barvy nízká, doporučuje se pracovat s nízkým tlakem.

Poznámka: Kvalita nástřiku závisí na výběru trysky a tlaku. Každý uživatel by se měl rozhodnout pro určité individuální nastavení trysky a tlaku, jelikož na trhu se nabízí mnoho různých stříkacích systémů (řídte se pokyny výrobce).

NEJLEPŠÍ TEPLOTA PRO NANÁŠENÍ:

Mezi 8 a 35 stupni Celsia.

Nezatíráme na zmrzlé dřevo.

POČET VRSTEV:

Prvotní nátěr: 2 vrstvy, není třeba provádět žádný základní nátěr.

Renovace: 1 vrstva je dostačující

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO NÁČINÍ:

Za použití přípravku SAICOS-Čistič štětců, ředidlo neobsahujícího benzen. Přípravek slabě zapáchá.

DOBA SCHNUTÍ:

Min. 10 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Prach se nelepí po přibližně po 6 hodinách.

Oxidační schnutí - schnutí za pomoci kyslíku, proto je třeba zajistit dobré větrání.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA:

SAICOS-Olejová lazura – povrch nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu: můžete ho umýt vodou nebo ostříkat.

Při velkém zašpinění můžete použít SAICOS přípravek na údržbu. Např. na zahradní nábytek.

Případný výskyt zelených povlaků lze snadno odstranit pomocí SAICOS-Odstraňovač zeleného povlaku.

Pryskyřici a jiné látky vystupující ze dřeva odstraníme SAICOS-Čističem na štětce.

Renovace: na očištěnou, SAICOS-Olejová lazura můžete kdykoli jednoduše přetřít, bez broušení.

SLOŽENÍ:

Na přírodní rostlinné bázi: oleje ze sóji, slunečnice, bodláku

Přidatné látky: Zinek-Zirkon-Kobalt-Oktoáty (vysoušecí činidla z olova prostých minerálních látek), 2-Butanonoxim (zabraňuje tvorbě škraloupu). Polysiloxanes (báze kyseliny silicidové, silně vodoodpudivý)

Prchavé látky (rozpuštědla): mastné uhlovodíky (dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzol – vyhovuje požadavkům na čistotu evropské farmakologie.

Barviva: minerální a organické, odolná vůči ultrafialovému záření, jsou povolena pro použití v potravinářství.

Ochrana dřeva odpovídá nejnovějším předpisům: 0,55 % Dichlofluorid, 0,6 % Propiconazol, 0,0055 Fenoxycarb, Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám (plísním), EURO Norma 113, proti zamodráním EURO Norm 152 a EURO Norm 46 proti dřevokaznému hmyzu.

Hraniční hodnota pro SAICOS olejovou lazuru v EU pro obsah VOC (kategorie A/e): 400 g/l (2010). SAICOS Speciální olej na dřevo obsahuje maximálně 390 g/l VOC.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Specifická hmotnost/hustota: 0,94 – 0,98 g/cm³, dle odstínu

Viskozita: 33-36 sec., 4mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: střední až slabý, páchne po přírodních rostlinných olejích a voscích, po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 (podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte styku s potravinami a krmivy. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně.

Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, německá norma DIN 4102).

Skladování:

Při skladování v dobře uzavřených nádobách je doba použitelnosti alespoň 5 let. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několika hodinách při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

VYDATNOST:

1 Litr přibližně na 13 m² na 2 vrstvy nátěru na hladké dřevo, nebo na 22 m² pro jeden nátěr na hladké dřevo.

Záleží na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Na dřevo s drážkovaným povrchem je třeba více materiálu.

BALENÍ A VYDATNOST:

0,75L vydá přibližně na	17 m ² při 1 vrstvě
	10 m ² při 2 vrstvách
2,5L vydá přibližně na	55 m ² při 1 vrstvě
	33 m ² při 2 vrstvách
10,0L vydá přibližně na	220 m ² při 1 vrstvě
	130 m ² při 2 vrstvách
25,0L vydá přibližně na	550 m ² při 1 vrstvě
	325 m ² při 2 vrstvách

(v závislosti na druhu dřeva a stavu jeho povrchu).

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

SAICOS Olejová lazura neobsahuje žádné konzervační látky. SAICOS Olejová lazura - podle nařízení o škodlivých látkách není zapotřebí ji značit a je fyziologicky neškodný.

SAICOS Olejová lazura – má slabý zápach, po zaschnutí bez zápachu.

Pokud chcete použít nátěr bez preventivní ochrany dřeva, doporučujeme jako transparentní nátěr náš Speciální olej na dřevo a rovněž UV-ochrannou lazuru vnější.

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky.
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu.