



#### Vlastnosti výrobku:

SAICOS Čirý vosk je speciální nátěr s otevřenými póry pro veškeré dřevo v interiéru, který se obzvláště snadno a hluboko nasákne do dřeva. Zejména je doporučen pro ošetření tvrdých dřevin a rovněž dřeva ve vlhkém prostředí.

SAICOS Čirý vosk uchová dřevu jeho přirozenou krásu. Vyhovuje přirozeným požadavkům dřeva a přírodní cestou je chrání - na bázi přírodních surovin rostlinného původu. Je prodyšný, reguluje vlhkost, omezuje bobtnání a smršťování dřeva. SAICOS Čirý vosk je po zaschnutí bez zápachu.

#### SAICOS Čirý vosk chrání dřevo přirozeným způsobem .

Přírodní oleje se vsáknou hluboko do dřeva, chrání jej a udržují elastické. Přírodní vosky chrání povrch a obstarají vysokou odolnost a snadnou udržovatelnost povrchu. Dřevo tak získá paropropustnost – vlhkost může unikat, bobtnání a smršťování dřeva je omezeno.

Povrchy dřevěných výrobků v interiéru včetně nábytku ošetřené SAICOS Čirým voskem budou voděodolné a extrémně odolné. Káva, víno, pivo nebo agresivní ovocné šťávy vylité na povrch nemohou proniknout do dřeva a dají se snadno odstranit.

Povrchy se SAICOS Čirým voskem lze snadno čistit, udržovat a lehce renovovat. Nátěr se trvale spojí se dřevem – proto není při eventuální renovaci nutné povrch obrušovat, ale jen lehce přebrousit a přetřít obnovovacím nátěrem.

#### Odstíny:

3002 bezbarvý

#### Oblast použití:

##### Dřevěné plochy v interiéru:

Obklady stěn a stropů, dveře, stropní trámy, schody, lišty,...

**Dřevo ve vlhkých místnostech:** perfektní ochrana pro dřevěné podhledy a nábytek v koupelně nebo kuchyni.

**Nábytek, který si má zachovat svůj přirozený charakter:**

Skříně, komody, regály, stoly, židle... z masivu nebo dýhované. Ideální pro renovaci starožitného nábytku z evropských nebo exotických dřevin. Vhodné také pro dětské hračky a ostatní výrobky ze dřeva.

» nátěr pro exotické a tvrdé dřeviny

» nasákne snadno a hluboko

» nepostradatelný pro nábytek z exotických dřevin (tvrdých dřevin)

» do vlhkých místností

» odolný poškrábání a otěru

#### Upozornění k nanášení:

Nepostradatelný jako nátěr pro nábytek z exotického dřeva (evropské a zámořské tvrdé dřeviny / exotické dřeviny), jako je například kouřový dub, Meranti, Wenge, Merbau, Jatoba, tady se SAICOS Čirý vosk snadno a hluboko nasákne. U dřevin, zde nejmenovaných je nutný zkušební nátěr.

#### Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 12 % vlhkosti). Lakované povrchy obruste nebo jinak odstraňte. Konečné broušení o zrnitosti 120 – 150. Brusný prach důkladně odstraňte. Plochy dřeva ošetřené SAICOS nátěry nebo jinými prodyšnými lazurami jen očistíme a lehce přebrousíme. Pokud je to možné, neošetřené dřevo natřeme před montáží jednou ze všech stran.

Dřeviny náchylné k zabarvení, např. borovice a další jehličnaté dřeviny, ve vlhkých místnostech ošetříme proti zamodráním impregnací dřeva Saicos impregnace bez biocidů (nechat schnout min. 18 hod). Nenatíráme na zmrzlé dřevo.

#### Zpracování:

Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem nebo hadříkem, který nepouští vlákna.

SAICOS Čirý vosk je připraven k nátěru, neředit. Před použitím dobře rozmíchat, neředit.

Stejněměrně a ne příliš v tenké vrstvě nanese ve směru vláken. Přibližně 20 min. necháme schnout a pak přebytečný materiál setřeme hadříkem.

Pro obklady stěn a stropů je dostatečný jeden nátěr. Na plochy nábytku a jiné silně zatěžované plochy nanese po důkladném zaschnutí druhý nátěr.

**Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.**

**Nejlepší teplota pro nanášení:** 8 a 35 stupňů Celsia.

**Vydatnost na litr:**

Jeden litr stačí na cca. 17 m<sup>2</sup> pro 1 nátěr

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.



**Počet nátěrů:**

2 x SAICOS Čirý vosk

**Doba schnutí:** min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti)

Proti prachu za cca. 4 hodiny.

**Čištění pracovního náčiní:**

Za použití přípravku SAICOS-Čistič štětců.

**Doba skladovatelnosti:**

V uzavřených nádobách min. 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

**Fyzikální vlastnosti:**

Specifická hmotnost/hustota: 0,82 – 0,85 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 21-25 sec., 3 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední, (po přírodních rostlinných olejích a voscích), po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213

**Bezpečnostní pokyny – první pomoc:**

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2).

Po požití nebo vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.

Po požití ihned volejte toxikologické centrum nebo lékaře.

Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené. Obsah/obal odevzdejte k ekologické likvidaci.

**Obsahuje:** uhlovodíky, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene < 2% aroma.

Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro tenkovrstvé lazury (kategorie A/f): 700 g/l VOC (2010).

SAICOS Čirý vosk obsahuje maximálně 700 g/l VOC

GISCODE:O60

GGVSEB / ADR-/-

Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)