



## » přísada pro náš Ecoline Multi Top<sup>plus</sup> systém pro zpomalení schnutí

### Vlastnosti:

Prodlužuje v závislosti na klimatických podmínkách zpracovatelnost laku. Zejména je vhodný při kritických podmínkách na stavbách s vysokými teplotami a nízkou vlhkostí.

K použití rovněž na olejové základní nátěry Ecoline Ölgrundierung.

Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.20-208.

### Číslo výrobku:

9919Eco

### Oblast použití:

K přimíchání do Ecoline Multitop.

Přidáním přísady Zpomalovač „slow down“ mohou být ovlivněny další vlastnosti nátěru. V případě pochybností udělejte zkušební nátěr.

Doporučujeme dodržovat následující normy a technické listy: DIN 18356 a DIN 18367 .

Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé podlahy) bambusové a dřevěné povrchy v interiéru. Mimo to v kombinaci s různými základními nátěry (Ecoline Öl-Grundierung, Ecoline Future Universal-Grundierung) vhodný pro tvrdé dřeviny, exotické a tepelně upravované dřeviny. V případě pochybností provedeme zkušební nátěr na originálním vzorku.

**Další technické informace, prosím, vyhledejte v technickém listu Ecoline Multi top systém.**

### Příprava:

36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět zapnout.

### Zpracování:

obsah nalijte do laku *MultiTop* , 2 min dobře protřepejte, nechte nádobu 5 minut odstát a znovu rychle protřepejte, nanášejte pomocí válečku SAICOS Aqua-Rolle.

### Vydatnost:

Nanášení se SAICOS váleček-voda.

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>

0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi top

5 litrů vystačí na cca 45 m<sup>2</sup> pro jeden nátěr.

Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

### Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

### Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Může způsobit podráždění očí. Po použití důkladně umýt ruky. **PŘI KONTAKTU S OČIMA:** několik minut opatrně vyplachovat čistou vodou. Kontaktní čočky dle možnosti vyjmout. Dále vyplachovat vodou. Při trvajícím podráždění očí, kůže nebo vyrážce: vyžádat si radu lékaře / vyhledat lékařskou pomoc. **Bezpečnostní listy na vyžádání.**

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j): 140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline Multi top s přísadou Verzögerer „Slow Down“ obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

GISCODE: W3+

Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de