

Teak - masivní interiérové podlahy

Specifikace

Dřevina: teak

Botanický název: Tectona grandis

Původ: Indonésie

Formát: 15x90x300-1200 mm a 20x180x1000-2100 mm, dodáváno v náhodných délkách

Hustota: 700 kg / m³

Obsah vlhkosti: 7-11%

Povrchová úprava: bez povrchové úpravy

Fáze: ne

Spoj: pero a drážka

Vhodnost na teplovodní podlahové topení: 15 mm ano 20 mm ne

Reakce na oheň: Dfl-s1

Biologická trvanlivost: třída 1

Montáž a určení: výrobek je určen pro odbornou montáž, jako dřevěná interiérová podlahovina pro celoplošné lepení k podkladu.

Balení: v ochranné fólii

Harmonizovaná norma: ČSN EN 13629

Tabulka B - dle ČSN EN 13629

Znaky	Výrobní tolerance v rámci dodání - rozměrové odchylky se neuplatňují v době užívání
Zdravá běl	Dovoluje se
Suky	Dovolují se zdravé suky
Výsušné trhliny	Dovolují se
Zárosty	Nedovolují se
Blesková trhlina	Nedovolují se
Odklon vláken	Dovoluje se
Barevné rozdíly	Dovolují se - výrazné barevné odchylky jsou typické pro exotické dřeviny
Dřeňové paprsky	Dovolují se
Biotické znehodnocení	Nedovolují se
Odchylka tloušťky	Dovoluje se mezní odchylka tloušťky do ± 1 mm
Odchylka délky	Pro náhodné délky se mezní odchylky neuplatňují
Odchylka šířky	Dovoluje se mezní odchylka šířky do ± 1 mm
V příslušné dodávce je povolen výskyt až 5% z celkové dodávky odlišného třídění.	

Posouzení shody bylo provedeno

Notifikovanou osobou č. 1393 - Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, s.p. Na Florenci 7-9, 111 71, Praha 1, IČO 00014125

Prokázání schody dle ZA přílohy normy: EN 14342 : 2013

Protokol o zkoušce typu výrobku 1393-CPR-1165