

Dubové masivní interiérové podlahy Gunreben

Specifikace

Dřevina: dub

Botanický název: Quercus robur

Původ: Německo

Formát: 10x100x300-1200 mm, 15x130/150x400-2000 mm, 20x120/140/160/180/200x400-2000 mm, dodáváno v náhodných délkách

Hustota: 660 kg / m³

Obsah vlhkosti: 7-11%

Povrchová úprava: bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou

Fáze: ano

Spoj: pero a drážka

Vhodnost na teplovodní podlahové topení: 15 mm ano 20 mm ne

Reakce na oheň: Dfl-s1

Biologická trvanlivost: třída 1

Montáž a určení: výrobek je určen pro odbornou montáž, jako dřevěná interiérová podlahovina pro celoplošné lepení k podkladu.

Balení: v ochranné fólii

Harmonizovaná norma: ČSN EN 13629

Specifikace třídění Eleganz - tabulka B, dle ČSN EN 13629

Znaky	Výrobní tolerance v rámci dodání - rozměrové odchylky se neuplatňují v době užívání
Zdravá běl	Nedovoluje se
Suky	Dovolují se suky do 10 mm
Výsušné trhliny	Dovolují se
Zárosty	Nedovolují se
Blesková trhlina	Nedovolují se
Odklon vláken	Dovoluje se
Barevné rozdíly	Dovolují se
Dřeňové paprsky	Dovolují se
Vytmelení	Dovolují se
Biotické znehodnocení	Nedovolují se
Odchylka tloušťky	Dovoluje se mezní odchylka tloušťky do ± 1 mm
Odchylka délky	Pro náhodné délky se mezní odchylky neuplatňují
Odchylka šířky	Dovoluje se mezní odchylka šířky do ± 1 mm
V příslušné dodávce je povolen výskyt až 5% z celkové dodávky odlišného třídění.	

Specifikace třídění Select - Natur - tabulka B, dle ČSN EN 13629

Znaky	Výrobní tolerance v rámci dodání - rozměrové odchylky se neuplatňují v době užívání
Zdravá běl	Nedovoluje se
Suky	Dovolují se suky do 30 mm
Výsušné trhliny	Dovolují se
Zárosty	Nedovolují se
Blesková trhlina	Nedovolují se
Odklon vláken	Dovoluje se
Barevné rozdíly	Dovolují se
Dřeňové paprsky	Dovolují se
Vytmelení	Dovolují se
Biotické znehodnocení	Nedovolují se
Odchylka tloušťky	Dovoluje se mezní odchylka tloušťky do ± 1 mm
Odchylka délky	Pro náhodné délky se mezní odchylky neuplatňují
Odchylka šířky	Dovoluje se mezní odchylka šířky do ± 1 mm
V příslušné dodávce je povolen výskyt až 5% z celkové dodávky odlišného třídění.	

Specifikace třídění Markant - tabulka B, dle ČSN EN 13629

Znaky	Výrobní tolerance v rámci dodání - rozměrové odchylky se neuplatňují v době užívání
Zdravá běl	Nedovoluje se
Suky	Dovolují se
Výsušné trhliny	Dovolují se
Zárosty	Dovolují se
Blesková trhlina	Nedovolují se
Odklon vláken	Dovoluje se
Barevné rozdíly	Dovolují se
Dřeňové paprsky	Dovolují se
Vytmelení	Dovolují se
Biotické znehodnocení	Nedovolují se
Odchylka tloušťky	Dovoluje se mezní odchylka tloušťky do ± 1 mm
Odchylka délky	Pro náhodné délky se mezní odchylky neuplatňují
Odchylka šířky	Dovoluje se mezní odchylka šířky do ± 1 mm
V příslušné dodávce je povolen výskyt až 5% z celkové dodávky odlišného třídění.	

Specifikace třídění Rustikal - tabulka B, dle ČSN EN 13629

Znaky	Výrobní tolerance v rámci dodání - rozměrové odchylky se neuplatňují v době užívání
Zdravá běl	Dovoluje se
Suky	Dovolují se
Výsušné trhliny	Dovolují se
Zárosty	Dovolují se
Blesková trhlina	Nedovolují se
Odklon vláken	Dovoluje se
Barevné rozdíly	Dovolují se
Dřeňové paprsky	Dovolují se
Vytmelení	Dovolují se
Biotické znehodnocení	Nedovolují se
Odchylka tloušťky	Dovoluje se mezní odchylka tloušťky do ± 1 mm
Odchylka délky	Pro náhodné délky se mezní odchylky neuplatňují
Odchylka šířky	Dovoluje se mezní odchylka šířky do ± 1 mm
V příslušné dodávce je povolen výskyt až 5% z celkové dodávky odlišného třídění.	

Posouzení shody bylo provedeno

Notifikovanou osobou č. 1393 - Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, s.p. Na Florenci 7-9, 111 71, Praha 1, IČO 00014125

Prokázání schody dle ZA přílohy normy: EN 14342 : 2013

Protokol o zkoušce typu výrobku 1393-CPR-1165