

## Jasan Milkshake Grande



Název dodavatel	Barlinek S.A.
Index výrobku	BC1-JES1-L05-BIX-D14180-F
Katalogové číslo výrobku	1WG000664
Kód EAN	5906737957080

### MATERIÁL/KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva jasanové dřevu, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevu.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Family
Povrchová úprava	5 vrstev akrylátového matného laku, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy laku povrchového)
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj – Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka

### CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Jasanové dřevu se suky charakteristickými pro jasan. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – bílá
Tvrдость jasanového dřevu aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření - dle normy EN 13489 - Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrдость - 40 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

## ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry jednotlivého prkna (mm)	Rozměry jednotlivého prkna (mm)
Tloušťka:14	Mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm
Délka: 2200	+/-0,1%
Šířka:180	+/- 0,2mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

## TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA

Povrchová vrstva:	2,5mm
jádru (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5mm

## BALENÍ

Počet prken v balíku:	7ks. x 2200mm v 6ks. x 2200mm + 2ks. x 1092mm v 6ks. x 2200mm + 1ks. x 2172mm
Balík:	2,77m <sup>2</sup> / v bal., 40 bal./paleta = 110,8m <sup>2</sup>

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA

Vlhkost prkna:	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka:	20 let

## POPIS HORNÍ VRSTVY\*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	Třída Family
Zdravé suky	Přípustné o průměru do 35 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné o průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 25 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	n.a.
Běl	n.a.
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 5mm a délce do 200mm
Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností.  
 Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.

Datum- 16.03.2023