

Ecoline Multitop lack Polish

Technický list
prosinec 2023
Strana 1/1



Vlastnosti:

Samonivelační údržbová emulze pro rychlou renovaci podlah s lakovaným povrchem Ecoline MultiTop. Ecoline MultiTop Polich se lehce leskne. Vytvoří tenký film, povrch se osvěží a malé rýhy v povrchu se zacelí. Znečištění tak snadno nepřilne k povrchu a údržba bude jednodušší.

Odstín:

8152Eco matný
8153Eco hedvábný mat

Oblasti použití:

Zejména pro podlahy, povrchy ze dřeva a bambusu ošetřené s Ecoline produkty. Vhodný také pro nábytek a jiné dřevěné povrchy v interiéru (lakované povrchy).

Příprava:

Podlahu zameťte a vysajte. Pokud je podlaha znečištěna, musí být vyčištěna pomocí prostředku Ecoline Wischpflge. V případě silného znečištění, nebo pokud jsou na povrchu zbytky dřívě použité údržby, proveďte důkladné vyčištění pomocí Ecoline Magic Cleaner. Pokračujte v práci až po úplném vyschnutí! V případě potřeby povrch přeburste zeleným padem. Brusný prach odstraňte důkladně suchým hadrem a vysavačem.

Zpracování:

Před použitím dobře protřepejte, nanášejte neředěný. Na vyčištěnou a suchou podlahu naneste stejnoměrně a vydatně neředěný přípravek Ecoline MultiTop Lack Polish mopem s jemnými vlákny (SAICOS teleskopickou stěrkou na údržbu). (nenanášejte stroje).

Příliš úsporné nanášení zabrání rovnoměrnému rozlití po ploše. Vyhněte se kalužím, postříkání a kapkám. Ecoline MultiTop Lack Polish pouze rovnoměrně rozetřete - neleštěte. Velké plochy rozdělte na menší části, navazující místa nesmí zaschnout. Nanášení zakončete vždy ve směru vláken dřeviny.

Poznámka: u silně zatěžovaných podlah je nutné za určitých okolností nanos Ecoline MultiTop lack Polish za několik měsíců opakovat. Parkety, podlahové díly nesmí být nikdy dlouhodobě vlhké nebo dokonce mokré, protože citlivě reagují (bobtnají). Silně alkalické čisticí prostředky způsobují poškození povrchu, proto vždy používejte doporučené čisticí prostředky a údržbové produkty.

- » **renovace a obnova povrchu**
- » **údržba silně zatížené lakované podlahy**
- » **pro povrchy ošetřené s Ecoline MultiTop**

Doba schnutí:

Za příznivých podmínek lze po povrchu znovu chodit přibližně po 30 minutách.

Frekvence údržby:

1x ročně nebo podle potřeby

Nejlepší teplota pro zpracování:

mezi 8 °C a 25 °C.

Vydatnost z litru:

1 litr = cca. 100 m² / 1 vršek pro 1 m²

Doba skladovatelnosti:

v uzavřených nádobách 1 rok. Tekutý produkt je náchylný mrazu. Přeppravujte a skladujte bez mrazu (> 5 °C).

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kat. A/e): 130 g/l (2010).
SAICOS Ecoline Lack Polish obsahuje max. 130 g/l VOC
GISCODE: W1
Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3,
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de