

Olej na pracovní desky / Arbeitsplattenöl

Technický list

leden 2022

Strana 1/2



- » **rychle schnoucí**
- » **přírodní povrchová úprava pro všechny druhy dřevěných pracovních desek**
- » **vhodné pro styk s potravinami dle EN 1186**

Vlastnosti:

SAICOS Olej na pracovní desky je speciální povrchová úprava, která byla vyvinuta na základě nejnovějších znalostí jako trvanlivá, odolná přírodní povrchová úprava s rychlým schnutím. SAICOS Olej na pracovní desky se vpije hluboko do dřeva a chrání ho zevnitř, přitom elasticita dřeva zůstane zachována. Přírodní vosky chrání povrch a zajišťují vysokou odolnost. SAICOS Olej na pracovní desky je trvale spojen se dřevem, proto není nutné při renovaci v běžných případech povrch obrušovat. Velmi rychle schnutí: mezi 4-5 hodinami = 2 nátěry v jednom dni.

Odstíny:

3354 ledový bezbarvý

3355 matný bezbarvý

Oblast použití:

Pro všechny druhy silně zatěžovaných dřevěných povrchů :

kuchyňské desky, stolové desky, nábytek a ostatní dřevěné výrobky v interiéru.

Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý a čistý (max. 12 % vlhkosti). Všechny laky a barvy z povrchu musí být odstraněny. (konečná zrnitost broušení 120 – 150). Brusný prach důkladně odstraňte. Povrchy, které byly olejované nebo voskované se nemusí obrušovat (vyčištění s *Ecoline Magic Cleaner*), mimo dřeva, které je silně zašedlé nebo opotřebované.

Zpracování:

Nanášení pomocí SAICOS Váleček olej/vosk, SAICOS Plochý štětec nebo hadříku, který nepouští vlákna. SAICOS Olej na pracovní desky je připraven k použití. Dobře promíchejte – neředěte. Oxidativní schnutí – zajistěte odpovídající větrání.

Poznámka:

Pracovní desky z exotických nebo tepelně upravených dřevin doporučujeme základní nátěr SAICOS Základový olej extra řídký.

Počet nátěrů: 3 nátěry (základ není nutný)

Renovace: 1 nátěr je obvykle dostačující.

Nejlepší teplota pro nanášení: mezi 8 °C a 35 °C.

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí na cca. 14 m² pro 3 nátěry. Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Nanášení: první nátěr se SAICOS Plochý štětec nebo SAICOS Váleček olej/vosk: olej dobře protřepeme a nalijeme do vaničky. Naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu. Před druhým nátěrem nechejte 4 -5 hodin schnout. Mezi broušením pomocí Scotchpad P 280. Druhý nátěr provedeme s hadříkem, který nepouští vlákna: olej dobře protřepeme a nalijeme malé množství přímo na desku. Olej rozetřeme stejnoměrně v tenké vrstvě po ploše a necháme 5 minut působit. Přebytečný materiál setřeme čistým hadříkem a pracovní desku necháme zcela uschnout. Po vyschnutí (cca. 4 – 5 hodin) naneseeme třetí nátěr (stejným postupem jako druhý).

Snadná údržba: Čištění a ošetřování:

Pracovní desky ošetřené SAICOS Olej na pracovní desky je možné dle potřeby čistit pomocí SAICOS Ecoline Prostředek na údržbu. Pracovní desky by měly být pro zajištění optimální trvanlivosti, každý rok nebo dle potřeby, přetřeny jednou tenkou vrstvou SAICOS Olej na pracovní desky.

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS čistič štětců nebo ředidlo.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let. Tekutý výrobek je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,85 – 0,90 g/cm³.

Viskozita: 60 - 90 sec., 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: více než 61 °C podle DIN 53213

Složení: alkydy na bázi přírodních olejů, aditiva, rozpouštědla

Olej na pracovní desky / Arbeitsplattenöl

Technický list

leden 2022

Strana 2/2



Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)).

Bezpečnostní list na vyžádání.

Dodatek pro 3354: Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

EU-limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/i): 500 g/l (2010). SAICOS Olej na pracovní desky obsahuje maximálně 500 g/l VOC. GISCODE: Ö60+. Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de