



Vlastnosti výrobku:

SAICOS Základový olej-extra řídký je speciální základní nátěr s otevřenými póry, který velmi lehce a hluboko proniká do dřeva. Nepostradatelný pro ošetření podlah z tvrdých dřevin, speciálně pro podlahy a nábytek v koupelně a kuchyni. SAICOS Základový olej-extra řídký zachová dřevu jeho přirozenou krásu. Je zdravotně nezávadný a vhodný pro dřevo - na bázi přírodních surovin rostlinného původu - je prodyšný, reguluje vlhkost, omezuje bobtnání a smršťování dřeva.

SAICOS Základový olej-extra řídký má slabý zápach, po zaschnutí bez zápachu.

Všeobecné stavební prohlášení: Nr.(DIBt): Z-157.10-4

SAICOS Základový olej-extra řídký chrání dřevo přirozeným způsobem:

Přírodní oleje se vsáknou obzvláště hluboko do dřeva, chrání ho zevnitř a udržují elastické.

Podlahy ošetřené SAICOS Základovým olejem-extra řídkým a SAICOS tvrdým voskovým olejem Premium budou odpuzovat vodu a špínu a budou extrémně odolné. Káva, víno, pivo nebo agresivní ovocné šťávy nemohou proniknout do dřeva a dají se snadno odstranit. Vlhkost nemůže nátěr s otevřenými póry poškodit.

SAICOS Základový olej-extra řídký se trvale spojí se dřevem – proto není nutné při eventuální renovaci povrch obrousovat.

Odstíny:

3001 bezbarvý

3008 černý transparentní

(zejména doporučeno pro tmavé exotické dřeviny pro sjednocení rozdílnosti dřeviny, pro podlahy jeviště)

Poznámka:

Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Pro získání nejlepší představy výsledného barevného odstínu doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevinu (dle DIN 18356 a DIN 18367).

Oblast použití:

Nepostradatelný jako 1. nátěr pro podlahy z tvrdých/exotických dřevin v interiéru (evropské a zámořské tvrdé/exotické dřeviny) nám známé dřeviny jako např. kouřový dub, Meranti, Wenge, Merbau, Jatoba, ale také termo-dřevo.)

Doba schnutí: min. 8 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti)

» nezbytný jako 1. nátěr pro podlahy a nábytek z tvrdých/exotických dřevin v interiéru

» oxidativní schnutí

» speciálně pro podlahy a nábytek v koupelně a kuchyni

SAICOS Základový olej-extra řídký se vpije obzvláště snadno a hluboko do pórů tvrdých dřevin (konečný nátěr SAICOS Tvrdý voskový olej Premium). Rovněž pro podlahy ve vlhkých prostorách. U exotických dřevin, které zde nejsou vyjmenovány, proveďte v případě pochybností zkušební nátěr na originální dřevinu.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 12 % vlhkosti). Lakované povrchy odstraňte broušením nebo odmořením (konečné broušení o zrnitosti 120 – 150).

Brusný prach důkladně odstraňte. Dřeviny náchylné k zabarvení, např. borovice a další jehličnaté dřeviny, ve vlhkých místnostech předem ošetříme proti zamodrávání SAICOS Impregnační dřeva bez biocidů (nechat schnout min. 18 hod).

Zpracování:

Nanášení provádíme SAICOS válečkem olej / vosk, SAICOS plochým štětcem nebo hadrem bez chlupů. SAICOS Základový olej-extra řídký je připraven k nátěru - neředít. Před použitím dobře rozmíchat.

Stejněoměřně a ne příliš v tenké vrstvě nanese se ve směru vláken. Přibližně 20 min. necháme schnout - pak přebytečný materiál setřeme savým hadrem nebo přešetíme strojově pomocí bílého padu (nenecháme žádné vlhké místo).

Konečný nátěr: SAICOS Tvrdý voskový olej Premium.

Poznámka: SAICOS Základový olej-extra řídký na ošetřovanou plochu nenaléváme přímo, ale použijeme vaničku.

Tento produkt se dá nanášet i strojně, další informace obdržíte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení: 8 a 35 stupňů Celsia.

Vydatnost na litr:

1 litr stačí na cca. 17 m² pro 1 nátěr na hladké dřevo.

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Pro Termo dřevo je nutné počítat s vyšší spotřebou.

Počet nátěrů:

1 x SAICOS Základový olej-extra řídký

(Konečný nátěr: SAICOS Tvrdý voskový olej Premium)

Základový olej-extra řídký / Grundieröl Extra Dünn

Technický list

leden 2022

strana 2 / 2



Oxidativní schnutí - během a po aplikaci nátěru zajistěte otevřené okna, nutno dosáhnout dobré cirkulace vzduchu. Zaschnutí proti prachu za cca. 4 hodiny.

Čištění pracovního náčiní:

Pomocí SAICOS-Čistič štětců nebo ředidla.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,86 – 0,9 g/cm³

Viskozita: 32-38 sec., 3 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední, po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)).

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de