



Vlastnosti výrobku:

Přidáním přísady UV-ochrana do SAICOS Tvrdého voskového oleje bude snížena přirozená barevná změna dřeva, která je způsobena vlivem působením světla.

Číslo výrobku:

3242 bezbarvý pro balení 0,75 l
3242 bezbarvý pro balení 2,5 l

Oblast použití:

Pro všechny druhy dřevěných podlah v interiéru:

parkety, vlysy, masivní podlahy, vícevrstvé podlahy, dýhované podlahy atd.

Také pro další silně zatěžované dřevěné plochy:

Kuchyňské pracovní desky, stoly, nábytek ostatní dřeva v interiéru – také pro dětské hračky a ostatní předměty ze dřeva. Vhodný i pro použití v koupelnách a kuchyních.

Příprava:

Podlahové topení vypnout 36 hodin před nátěrem a opět ho zapnout nejdříve 24 hodin po nanesení posledního nátěru. Přísadu nalít do plechovky SAICOS Tvrdého voskového oleje odpovídajícího obsahu a zamíchat – neředit. Povrch musí být čistý, suchý (max. 12 % vlhkosti). Lakované povrchy kompletně obrousit nebo odstranit lak jiným způsobem. Povrch dobře vyběrusit (konečná zrnitost broušení 120 – 150). Brusný prach důkladně odstranit.

Nanášení:

Nanášení pomocí SAICOS Váleček olej/vosk, podlahovým štětcem nebo plochým štětcem SAICOS.

Tip:

SAICOS Tvrdý voskový olej na ošetřovanou plochu nenalévat, ale použít váleček a vanu na barvu.

Pozor:

Nanášení pomocí SAICOS podlahového štětce u materiálu se stupněm Ultramat není možný. Viz. technický list SAICOS Tvrdý voskový olej.

Poznámka:

Množství v nádobě s přísadou je přesně odpovídající příslušné plechovce (0,75 l a 2,5 l) jedna přísada na plechovku.

» přísada pro náš SAICOS Tvrdý voskový olej Premium pro zlepšení UV ochrany

» použitelný pro ultramatný, matný, hedvábně matný a lesklý

Důležitá poznámka:

pro podlahy z tvrdých / exotických dřevin (evropské i zámořské tvrdé dřeviny), známé jako např. dub kouřový, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Ipé doporučujeme jako první nátěr tenký nános SAICOS Základový olej extra řídký. Dodržujte pokyny z technického listu.

Počet nátěrů:

První nátěr na surové dřevo: 2 nátěry (základ není nezbytný) Nanášet v tenké vrstvě. Přísadu UV ochrana nepoužívat jen jako konečný nátěr, ale vždy ve dvou vrstvách.

Renovace: obvykle je dostatečný jeden nátěr.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí na ca. 14m² pro 2 nátěry)

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Doba schnutí:

Min. 3-5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Prach se nelepí po ca. 2 hodinách. Úplné vytvrnutí povrchu je za 4 – 5 dnů. Schnutí nátěru je oxidativní, proto je nutno zajistit dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken.

Snadná údržba:

Čištění a ošetřování: běžné čištění s mopem, prachovkou nebo vysavačem. Může být stíráno na vlhko (SAICOS - Prostředek na údržbu). Obnovovací údržba a čištění s produktem SAICOS Vosk na údržbu.

Intenzivní údržba: doporučujeme vyčištění pomocí SAICOS Magic cleaner. Dodržujte technický list výrobku.

Čištění pracovního náčiní:

Pomocí SAICOS-Čistič štětců.

Doba skladovatelnosti:

V originálním balení minimálně 1 rok.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:



Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)). Může zapříčinit silné podráždění očí. Po použití si důkladně umyjte ruce. Používejte pracovní rukavice a ochranu obličeje a očí. PŘI ZASAZENÍ OČÍ: několik minut proplachovat vodou. Pokud je to možné vyjmout kontaktní čočky. Dále proplachovat a při trvajícím podráždění očí vyhledat lékaře.

Obsahuje: 2-Butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Může vyvolat alergickou reakci.

EU-limit pro dvojsložkové speciální laky (kategorie A/j): 350 g/l VOC (2010). SAICOS Premium tvrdý voskový olej s přísadou UV ochrana obsahuje max. 350 g/l VOC. GISCODE: Ö60 . Identifikace WGK 2 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de/cz