



Vlastnosti výrobku:

SAICOS Barevný vosk je nátěr na dřevo s otevřenými póry, na bázi přírodních rostlinných olejů pro všechny druhy dřevin v interiéru. Nepostradatelný pro vytvoření barevných obkladů stěn nebo obkladových panelů a také podlah ze dřeva nebo korku. Je zdravotně nezávadný, vhodný pro dřevo, na bázi přírodních rostlinných surovin - reguluje vlhkost dřeva a umožňuje dřevu dýchat. Odpovídá normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování) Všeobecné stavební prohlášení: Nr.(DIBt): Z-157.10-4

SAICOS Barevný vosk chrání dřevo přirozeným způsobem:

Přírodní oleje se vsáknou obzvláště hluboko do dřeva, chrání ho zevnitř a udržují elastické. Přírodní vosky chrání povrch a zajišťují jeho vysokou odolnost a snadnou udržovatelnost.

Odstíny:

3009	Bílá	transparentní
3010	Bezbarvý	transparentní
3012	Citrónová žluť	transparentní
3013	Bříza	transparentní
3017	Stříbrošedý	transparentní
3018	Hrušeň	transparentní
3028	Týk	transparentní
3032	Třešeň	transparentní
3033	Růžová	transparentní
3034	Malina	transparentní
3058	Dub	transparentní
3081	Ořech	transparentní
3085	Palisandr	transparentní
3090	Eben	transparentní
4009	Bílá	krycí
4019	Černá	krycí

Poznámka:

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem smíchatelné. Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Pro získání nejlepší představy výsledného barevného odstínu doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevinu. (DIN 18356).

- » pro dřevo v interiéru
- » na bázi přírodních olejů
- » obklady stěn a stropů
- » nábytek, dveře, lišty, dětské hračky, barevné podlahy (jako základ)
- » hedvábně matný povrch
- » oxidační schnutí

Oblast použití:

Veškeré dřevo v interiéru: obklady stěn a stropů, nábytek, dveře, lišty, lepené dřevo, stropní trámy, OSB desky, dřevotřískové a MDF desky, masivní dřevo nebo dýha. Použitelné rovněž pro barevnou úpravu dřevěných panelů stěn a podlah ze dřeva, bambusu a korku. V oblasti podlah doporučujeme použít jako konečný nátěr *SAICOS Tvrdý voskový olej Premium*, příp. *SAICOS Ecoline Tvrdý voskový olej*. Obzvláště doporučen pro dětské hračky ze dřeva (odolnost vůči potu a slinám) a pro všechny obdobné předměty ze dřeva. Pro dřevo ve vlhkých místnostech jako v kuchyně a koupelna. Ideální k restaurování starožitného nábytku. Vdechne povrchu nový život, zajistí mu odolnost a snadnou údržbu.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 12 % vlhkosti). Případné zbytky předchozích nátěrů odstraňte louhováním nebo broušením. (Konečná zrnitost 120 – 150). Důkladně odstraňte brusný prach. Dřevo se sklonek k zamodráním ve vlhkých prostorách, např. borovice a jiné jehličnaté dřeviny, k ochraně proti zamodráním ošetříme produktem *SAICOS Impregnace dřeva, bez biocidů*. Při nátěru exotických dřevin doporučujeme jako základní nátěr použít *SAICOS Základový olej extra řídký*. Pozor, základní nátěr změni barevnost dřeva. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na malém vzorku.

Nanášení:

Nanášení provádíme *SAICOS plochým* štětcem nebo hadříkem, který nepouští chlupy. K nanášení na podlahu použijeme *SAICOS podlahový štětec* nebo *SAICOS špachtli*. *SAICOS Barevný vosk* je připraven k nátěru - needit. Před nátěrem dobře rozmíchat. Povrch pečlivě sjednotit bílým padem.

První nátěr :

Nanést v tenké vrstvě, stejnoměrně ve směru vláken dřeva, přebytečný materiál setřeme savým hadříkem. Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu). Oxidační schnutí. Je potřeba zajistit během zpracování i po něm dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken. Zaschlý proti prachu asi za 4 hodiny.



Druhý nátěr:

Pro nátěr stěn a stropů je zpravidla dostatečný jeden nátěr (výjimka: SAICOS Barevný vosk 4009 bílý krycí / 4019 černý krycí = 2 nátěry). Pro dosažení intenzivnějšího odstínu nanese se po zaschnutí druhý nános. Pro podlahy je doporučen jako druhý nátěr SAICOS Tvrdý voskový olej Premium, příp. SAICOS Ecoline Tvrdý voskový olej. Dodržujte příslušné technické listy.

Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu). Oxidační schnutí. Je potřeba zajistit během zpracování i po něm dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken. Zeschlý proti prachu asi za 4 hodiny.

Důležité sdělení: v případě, že byly provedeny dva nátěry SAICOS Barevným voskem není již možná konečná úprava SAICOS Tvrdým voskovým olejem Premium.

Na nábytek, podlahy a jiné silně zatěžované povrchy je konečná úprava SAICOS Tvrdým voskovým olejem Premium / Ecoline Tvrdým voskovým olejem potřebná.

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení: mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

1 litr ca. 21 m² (1 nátěr).

1 litr ca. 12 m² (2 nátěry - 4009 bílý krycí / 4019 černý krycí)

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS - Čistič štětců.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,88 – 0,95 g/cm³

Viskozita: 50-90 sec., 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích a voscích), po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2). Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 400 g/l VOC (2010).

SAICOS Barevný vosk obsahuje maximálně 400 g/l VOC

GISCODE: Ö60

Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de