



#### **Vlastnosti:**

*Ecoline tmel na dřevo-roztok* je nově vyvinutý spárovací tmel na vodní bázi, který je vytvořen smícháním roztoku s brusným prachem. *Ecoline tmel na dřevo-roztok* se vyznačuje rychlým schnutím a následně velmi dobrou brousitelností.

#### **Označení produktu:**

0970 002Eco

#### **Použití:**

Je vhodný pod všechny SAICOS základní i konečné nátěry na podlahu. Použitelný pro všechny běžné druhy dřevin, které jsou suché a bez nátěru.

#### **Příprava:**

Tmelení provedeme po středním broušení (zrnitost 60 – 80). Před použitím dobře protřepat.

#### **Zpracování:**

*36 hodin před zpracováním vypneme podlahové topení a zapneme nejdříve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy laku. Ecoline tmel na dřevo-roztok* smícháme s brusným prachem (zrnitost 100-120) a vytvoříme hmotu pro stěrkování. Poměr je asi 20 % brusného prachu a 80 % *Ecoline tmel na dřevo-roztok*.

U větších prasklin a poškození provedeme tmelení předem a necháme zaschnout. Následně tmel nanese na celou plochu pomocí SAICOS špachtle. Podlaha musí být čistá a suchá (max. vlhkost dřeva 12 %).

Doporučené normy: DIN 18356, DIN 18367.

Nepoužívat na korek.

**Nejlepší teplota pro zpracování:** mezi 8 °C a 25 °C.

#### **Vydatnost z litru:**

1 litr vystačí na cca. 12 m<sup>2</sup>

#### **Doba schnutí:**

cca. 30 min (dle šířky spár, teploty a vlhkosti vzduchu). Po zaschnutí celé plochy následuje další broušení až do konečného vybroušení povrchu (zrnitost 120 – 150).

» *pro jednoduchou výrobu spárovacího tmelu z brusného prachu*

» *rychlé schnutí*

» *velmi dobrá brousitelnost*

#### **Doba skladovatelnosti:**

V uzavřených nádobách min. 1rok.

Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

#### **Čištění pracovního nářadí:**

Ihned po použití vodou.

#### **Fyzikální vlastnosti:**

Hustota: 1,00 – 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 70-85 sec., 6 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nehořlavý

#### **Bezpečnostní pokyny-první pomoc:**

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

GISCODE: W1

GGVSEB / ADR -/-

Označení WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

#### **SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)