



#### Vlastnosti:

SAICOS Single Top údržbový olej slouží jako dodatečná ochrana povrchů, které byly opatřeny nátěrem SAICOS Single Top Oil (2K). Je vyroben z přírodních olejů a lze jej použít jako prvotní péči, pro renovaci nebo jako osvěžující prostředek. SAICOS Single Top údržbový olej má po úplném zaschnutí otevřené póry, je vodoodpudivý, odolný vůči nečistotám a sešlapání. Povrch se snadno čistí. Částečná oprava jednotlivých silně opotřebovaných nebo poškozených míst je možná. Protiskluznost R9.

#### Odstín:

4639 bezbarvý, matný  
4640 transparentní bílá, matný

#### Oblasti použití:

Speciálně vyvinuto pro údržbu dřevěných povrchů, které byly ošetřeny SAICOS Single Top Oil (2K). Také pro předolejované dřevěné podlahy z tvrdého i měkkého dřeva, parkety, palubky, dřevěné dlažby a průmyslové parkety. Na všechny běžné evropské dřeviny, exotické dřeviny a kouřový dub. U neznámých dřevin v případě pochybností proveďte zkušební nátěr na originální vzorek dřeviny!

#### Příprava:

Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. SAICOS Single Top údržbový olej před použitím dobře protřepejte, neřeďte.

#### Nanášení:

SAICOS Single Top údržbový olej naneste na podlahu a rovnoměrně, ve slabé vrstvě ji rozetřete dvojitou stěrkou. Během 30 minut povrch rozleštěte pomocí jednodotoučového stroje a bílého nebo béžového padu. Nenechávejte žádné na ploše přebytky materiálu. Okraje místností opracujte vždy ručně. Během aplikace zajistěte dobré větrání.

**Doba schnutí:** cca. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti)

**Spotřeba:** cca. 100 m<sup>2</sup> / 1 litr

#### Nejlepší teplota pro zpracování:

Teplota materiálu: +15 °C - 25°C  
Teplota v místnosti: +15 °C - 25°C  
Relativní vlhkost: ideálně 50 – 60%  
Teplota podlahy: min. 8 °C

» pro prvotní ošetření, renovaci a oživení  
» extrémně odolný  
» odpuzuje nečistoty – snadno se udržuje  
» pro profesionální zpracovatele

**Čištění pracovních nástrojů:** pomocí SAICOS čističe štětců

#### Doba skladovatelnosti:

Přeprava a skladování v chladu a suchu, v neotevřených originálních nádobách minimálně 5 let.

#### Fyzikální vlastnosti:

**Hustota:** 0,88 – 0,95 g/cm<sup>3</sup>

**Zápach:** slabý/střední, po přírodních rostlinných olejích

**Bod vzplanutí:** > 63 °C dle DIN 53213

#### Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadříky použité k nanášení přípravku ihned vyperte nebo je uskladněte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je nátěr normálně zápalný, odpovídá EURO-norma EN 13501 (DIN 4102 B2). Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

**Doplnění pro 4640:** Pozor! Při stříkání může dojít k nebezpečnému vdechování kapiček, které mohou při stříkání vznikat. Nevdechujte aerosol ani mlhu.

GISCODE: Ö60. Identifikace WGK 1 dle německé normy

EU-limit pro jednodotoučové –speciální laky (kategorie A/i): 500 g/l VOC (2010). SINGLE TOP OIL CARE obsahuje maximálně 500 g/l VOC.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3,  
D-48336 Sassenberg  
[info@saicos.de](mailto:info@saicos.de)  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)