



Vlastnosti: Umožňuje vytvoření vysoce kvalitního 2K vodního laku, který bude splňovat nejvyšší nároky na objektové zakázky. všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.20-208.

Protiskluznost R9.

Jen pro profesionální nanášení.

Číslo výrobku: 9908Eco

Oblast použití: k obnově a prvotnímu nátěru hladkých nebo lehce strukturovaných designových podlah, podlah z PVC a linolea, rovněž pro průmyslově vyrobené PU-podlahové krytiny. Vhodnost k renovaci z hlediska bezpečnosti je potřeba předem posoudit u každého objektu. Podrobnější technické informace najdete v technickém listu SAICOS 2K PU Elastic.

Příprava: SAICOS 2K PU Elastic smícháme s tvrdidlem SAICOS 2K (9608) v poměru 10 : 1. Přísadu vlijeme do SAICOS 2K PU Elastic, 2 minuty důkladně promícháme, nádobu necháme 5 minut v klidu a po opětovném rychlém promíchání nanese se za pomoci válečku SAICOS na podlahu.

Při potřebě menšího množství: SAICOS 2K PU Elastic smícháme s tvrdidlem SAICOS 2K (9608) v poměru 10 : 1, kdy tvrdidlo přidáme do SAICOS 2K PU Elastic. Připravený lak je zpracovatelný 1 – 1,5 hod. Při míchání menšího množství je třeba přesně dodržet míchací poměr (10:1)

Důležité: plechovky s rozmíchaným lakem a tužidlem nezavírat.

36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět zapnout.

Vydatnost: nanášení se SAICOS váleček-voda

Množství materiálu: cca. 80 – 120 g/m²

0,45 litru přísady na 4,55 litru SAICOS 2K PU elastic

5 litrů vystačí na cca 45 m² pro jeden nátěr.

Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

» přísada pro 2K PU Elastic ke zvýšení odolnosti proti oděru

» ke zvýšení odolnosti proti chemikáliím

» pro designové podlahy, PVC a linoleum

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění kůže. Může dráždit dýchací cesty. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. Vyvarujte se vdechování výparů. Používejte jen v otevřených nebo dobře větraných místnostech. Kontaminované pracovní oděvy nepoužívejte mimo pracoviště. Zabraňte úniku do životního prostředí. Používat ochranné pomůcky-rukavice, ochranný oděv, ochranu očí a obličeje. Po použití důkladně umýt ruky. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: umýt velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut opatrně vyplachovat čistou vodou. Kontaktní čočky dle možnosti vyjmout. Dále vyplachovat vodou. Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyžádat si radu lékaře / vyhledat lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí trvá: vyžádat si radu lékaře / vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: osobu přemístit na čerstvý vzduch a zajistit volné dýchání. Při malátnosti volat lékaře nebo toxikologické informační centrum. Kontaminované oděvy sundat a před dalším použitím vyprat. Obaly důkladně uzavřít a skladovat na větraném místě. Skladujte uzamčené. Obaly, zbytky materiálu odevzdejte k průmyslové likvidaci.

Obsahuje: Isokyanáty.

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/J):

140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic s přísadou SAICOS tvrdidlo (9608) obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

GISCODE: W3/DD+, Identifikace WGK 2 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de